



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(XB): XJ2018C03C00262



受检单位: 北新集团建材股份有限公司

Applicant

样品名称: 耐火纸面石膏板

Sample Name

检验类别: 型式检验

Test Type

国家建筑材料质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials



XJ2018C03C00262



ctc 国检集团



国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

180002282856

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: XJ2018C03C00262

第 1 页 共 3 页

样品名称	耐火纸面石膏板	检验类别	型式检验
受检单位	北新集团建材股份有限公司	申请编号	CTC-CY-2018-0063
生产单位	北新集团建材股份有限公司	商 标	龙牌
抽样单位	国家建筑材料质量监督检验中心	型号规格	HC3000mm×1200mm ×9.5mm
生产日期	2018 年 01 月 18 日	抽样基数	2000 张
抽样日期	2018 年 01 月 24 日	抽样数量	5 张
来样日期	2018 年 02 月 06 日	抽 样 人	龚春平
抽样方式	随机抽样	封 样 人	袁志欣
抽样地点	北新集团建材股份有限公司仓库	封样状态	封条完好
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页。		
判定依据	GB/T9775-2008《纸面石膏板》 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检验项目	对角线长度差,楔形棱边断面尺寸,面密度,断裂荷载,硬度,尺寸偏差,抗冲击性,护面纸与芯材粘结性遇火稳定性,外观质量,放射性核素限量		
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目第 1~10 项的检验结果符合 GB/T 9775-2008 中 9.5mm 厚、耐火板的技术要求;放射性核素限量的检验结果符合 GB 6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术要求。检验结果见第 2、3 页。*		
附注: (此处空白)		签发日期: 2018 年 04 月 18 日 (检验专用章)	

批 准: 袁志欣 审 核: 王 楠 编 制: 王 楠

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

ctc 国检集团

国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: XJ2018C03C00262

共3页 第2页

2	楔形棱边断面尺寸	楔形棱边宽度	mm	30~80	37	符合	GB/T 9775-2008 6.5.6
		楔形棱边深度	mm	0.6~1.9	1.0	符合	GB/T 9775-2008 6.5.7
3	面密度		kg/m²	≤9.5	6.6	符合	GB/T 9775-2008 6.5.8
4	断裂荷载	纵向 (平均值)	N	≥400	447	符合	GB/T 9775-2008 6.5.9
		纵向 (最小值)	N	≥360	436	符合	
		横向 (平均值)	N	≥160	205	符合	
		横向 (最小值)	N	≥140	195	符合	
5	硬度	棱边	N	≥70	142	符合	GB/T 9775-2008 6.5.10
		端头	N	≥70	154	符合	
6	尺寸偏差	长度	mm	-6~0	0	符合	GB/T 9775-2008 6.5.2
		宽度	mm	-5~0	0	符合	GB/T 9775-2008 6.5.3
		厚度	mm	±0.5	-0.2	符合	GB/T 9775-2008 6.5.4

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

ctc 国检集团

国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: XJ2018C03C00262

共3页 第3页

7	抗冲击性		/	经冲击后, 板材背面应无径向裂纹	无径向裂纹	符合	GB/T 9775-2008 6.5.11
8	护面纸与芯材粘结性		/	护面纸与芯材应不剥离。	护面纸与芯材不剥离	符合	GB/T 9775-2008 6.5.12
9	遇火稳定性		min	≥20	26	符合	GB/T 9775-2008 6.5.15
10	外观质量		/	板面平整, 不应有影响使用的波纹、沟槽、亏料、漏料和划伤、破损、污痕等缺陷。	板面平整, 无影响使用的波纹、沟槽、亏料、漏料和划伤、破损、污痕等缺陷。	符合	GB/T 9775-2008 6.5.1
11	放射性核素限量	内照射指数 I_{Ra}	/	≤1.0	0.0 (+)	符合	GB 6566-2010
		外照射指数 I_r	/	≤1.3	0.0 (+)	符合	
备注		(此处空白)					

=====本 报 告 结 束=====

=====本 报 告 结 束=====

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

ctc 国检集团

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对其真实性负责,委托检验结果
仅对来样负责。
*The commissioned testing samples and commission information are provided by the
applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless
otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is
out of our responsibility.*
- 6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网格底纹,数据页背面的编号为随机编号,
与报告内容无关。
*This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid
shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related
with the report.*

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax): (86-10) 65715991

报告真伪查询: Tel: (86-10) 51167679

Fax: (86-10) 65764684

网址 (Web): <http://www.cbmtc.com> www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail): baogao@ctc.ac.cn

ctc 国检集团

